

## 技术规格

标准尺寸·长×宽·单位: mm(ft)	1,220×2,440/1,250×2,500(4×8) 2,440×1,220/2,500×1,250(8×4) 1,525×1,525(5×5)
厚度·单位: mm	6-15 (可根据客户要求提供特殊厚度)
贴面板等级	PSTCP/CP,PSTCP/C,PPRBB/CP,PPRCP/CP
胶水类型	外部 (防水胶)
甲醛释放等级	CARB ULEF, E0,05ppm
密度·单位: kg/m <sup>3</sup>	640-700
水分含量·%	5-9
表面类型	砂光/砂光(S2S)

根据STO桦木胶合板SVEZA镶木地板生产。有关STO的信息，请访问www.sveza.com上的资料库部分

\* 以使用实验室/重量法检测胶合板。从制造商工厂配送SVEZA镶木地板时，必须监测指示的湿度限值

## 每包片数和体积

胶合板名义厚度·单位: mm	每包片数·单位: 片	每包高度·单位: mm					
		400			单箱板材数·单位: 块	600	
		体积·单位: m <sup>3</sup>				体积·单位: m <sup>3</sup>	
		1,220×2,440mm	1,250×2,500mm	1,525×1,525mm		1,220×2,440mm	1,250×2,500mm
6	65	1.161	1.219	0.907	100	1.786	1.875
6.5	62	1.200	1.259	0.937	92	1.780	1.869
8	50	1.191	1.250	0.930	75	1.786	1.875
9	44	1.179	1.238	0.921	67	1.795	1.884
12	33	1.179	1.238	0.921	50	1.786	1.875
15	26	1.161	1.219	0.907	40	1.786	1.875

## 尺寸公差

胶合板的长度或宽度·单位: mm	公差·单位: mm
1,220 / 1,250	±3.0
1,500 / 1,525	±4.0
2,440 / 2,500	±4.0
3,000 / 3,050	±5.0

## 厚度公差

胶合板名义厚度	层数·不低于块数	最大公差·单位: mm
6	5	±0.2
6.5	5	
8	7	
9	7	
9.1	7	
12	9	
12.7	9	
14.9	11	
15	11	

根据与客户商定的条款，实际厚度、层数和公差可能与基本标准不同

## 强度


项目	厚度·单位: mm	指数
SVEZA镶木地板优质系列 表面垂直拉伸强度 (内部粘结强度) ·单位: MPa·不低于	6-15	1.75
SVEZA镶木地板标准系列 垂直于表面的拉伸强度 (内部粘结强度) ·单位: MPa·不低于	6-15	—
粘结层的剪切强度·单位: N/mm <sup>2</sup> ·不低于	6-15	1
静曲强度·单位: N/mm <sup>2</sup> ·不低于		
-外层顺纹	9-15	60
-外层逆纹		30
静曲弹性系数·单位: N/mm <sup>2</sup> ·不低于		
-顺纹	9-15	6,000
-逆纹		3,000

遵守



**SVEZA**

# SVEZA PARQUET



适用于生产复合地板  
的高品质校准基板

# 最好的地板从完美的板层开始



100%  
桦木材质

遵守



**SVEZA**

# SVEZA PARQUET

100%桦木基板,满足复合  
地板生产商的关键要求



## SVEZA PARQUET STANDARD

复合地板生产的行业标准等级。采用防水胶、严格厚度公差、最佳湿度和包装，保留每一块板材的原始水分含量。

支持镶木地板生产商将生产成本降到最低，并为工程建设提供稳定性。

## SVEZA PARQUET PREMIUM

除满足主要行业要求外，该产品还具有出色的粘结强度（内部粘结强度试验结果 1.75MPa）。

此成果通过在内外层都仅使用具有最小缺陷的实心胶合板得以实现。该产品是要求最高品质的复合地板生产商的不二之选。



100%桦木基板



厚度公差 $\pm 0.2\text{mm}$ \*



薄膜包装 \*



出色的粘结强度



从里到外精选  
的单板



水分含量为5-9% \*



防水胶



\* 对于 PST C/C 公差  $\pm 0.3\text{ mm}$ ，标准包装，无薄膜保护，湿度 5-12%